

САРДИНИЯ

Акриловая интерьерная краска для стен и потолков.

| | |
|---------------------------|---|
| Тип | Водно-дисперсионная матовая акриловая краска. |
| Область применения | Краска предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, оштукатуренным, кирпичным поверхностям, ДВП, ДСП, гипсокартону. Образует прочное моющееся покрытие. Не применять в помещениях с постоянно высокой влажностью. |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|-------------------------|---|
| Расход | 8-10 м ² /л в 1 слой на гладкие подготовленные поверхности. При окраске обоев и рельефных поверхностей расход не нормируется. |
| Сухой остаток | Около 52% в зависимости от цвета. |
| Удельный вес | Около 1,3 кг/л в зависимости от цвета. |
| Разбавитель | Вода. |
| Способ нанесения | Распыление, валик, кисть. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему. |
| Время высыхания | При нормальных условиях высыхает за 2 часа. Следующий слой следует наносить через 24 часа. Продолжительность высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха. |
| Блеск | Матовый |
| Базис | АР, С. |
| Цвет | Колеруется по каталогам: "Симфония", "NCS", "RAL" и другим. |
| Хранение | Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5С°, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления. |
| Тара | 3 л, 10 л |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный применением материала не в соответствии с настоящей спецификацией, по неправильному назначению, а также при производстве работ не в соответствии с местным законодательством и при нарушении правил безопасной работы.

Производитель: ООО «Деколор», Россия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|--------------------------------|---|
| Подготовка поверхности | Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений и пыли. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, глянцевую поверхность старых покрытий обезжирить, промыть водой, шлифовать до матового состояния, удалить пыль. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность чистой водой. Мелящие шпатлеванные поверхности грунтовать универсальной грунтовкой «Тасмания» согласно технической спецификации на материал. Бетонные поверхности допускается окрашивать без предварительного грунтования. При ремонтной окраске рекомендуется определить тип старого покрытия. |
| Условия при окраске | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура поверхности, краски и воздуха должна быть выше +5С°, а относительная влажность воздуха – не более 80%. Перед началом работ выполнить пробную окраску на небольшом участке для отработки технологии, согласования цвета и уточнения расхода лакокрасочных материалов. |
| Окраска | Краску наносить в два слоя распылением, валиком или кистью. Краску перед употреблением перемешать, на первый слой разбавить чистой водой не более чем на 10%, при окраске вторым слоем краску можно не разбавлять. Рекомендуемая продолжительность межслойной сушки при окраске впитывающих поверхностей не менее 24 часов. Рабочий раствор краски готовить в количестве, которое будет израсходовано за одну смену. |
| Очистка инструментов | Малярные инструменты очищают водой. |
| Охрана труда | Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителям. Следует применять защитные очки, перчатки, при окраске распылением – респираторы. |
| Охрана окружающей среды | Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный применением материала не в соответствии с настоящей спецификацией, по неправильному назначению, а также при производстве работ не в соответствии с местным законодательством и при нарушении правил безопасной работы.

Производитель: ООО «Деколор», Россия.