

## kuori

[куори]

## Водно-дисперсионная полиакриловая матовая краска

Для минеральных фасадов, потолков и стен в нежилых помещениях

Прочное дышащее покрытие

Атмосферостойкая

Защищает от плесени и грибка



## Назначение

Предназначена для известково-цементных и цементных штукатурок, бетона, цементно-волоконных, цементно-стружечных плит, силикатного кирпича, бетонных сэндвич-панелей, стен и потолков в технических помещениях.

## Состав

Наполнители, водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана (База А), вода, добавки.

## Инструкция по применению

## 1. Подготовка поверхности

Поверхность очистить от пыли, отслаивающейся краски (органосиликатную удалить полностью), зашпатлевать, нанести грунтовку talaalmi. Штукатуренные (бетонные) поверхности выдерживать до грунтования и окрашивания не менее 4 недель, зашпатлеванные — в соответствии с рекомендациями изготовителя. Прочные покрытия отшлифовать, промыть водой под давлением и просушить.

## 2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, поверхности, краски должна находиться в интервале от 10 °С до 25 °С при относительной влажности воздуха не более 80%. В первые сутки не должно быть осадков, а температура — не ниже +5 °С.

## 3. Окрашивание

Защитить неокрашиваемые места. Краску перемешать до однородности, разбавить до малярной вязкости чистой водой (при распылении можно не разбавлять), но не более 10% от объема. Грунтованные поверхности окрасить в 2 слоя с интервалом не менее 2 часа, при низкой температуре второй слой нанести через день.

## 4. Уход за покрытием

Очищать промывкой водой под низким давлением без моющих средств.

Степень блеска не более:  
4 (матовое)

Разбавитель:  
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:  
60-70 %

Способ нанесения:  
Кисть, валик, безвоздушное распыление  
(0,019"-0,021")

Плотность:  
1,38-1,55 г/см<sup>3</sup>

База:  
А (белая, под колеровку)  
С (только под колеровку)

Межслойная сушка:  
2 часа при 20 °С

Норма расхода:  
6-8 м<sup>2</sup>/л в 1 слой

Совместимость:  
Поверх минеральных покрытий, водно-дисперсионных, органорастворимых акриловых, перхлорвиниловых, алкидных красок

Система колеровки:  
Пигментными пастами TalaTint,  
по каталогам «NCS S», «RAL»

Срок и условия хранения:  
3 года со дня изготовления  
при температуре от +5 °С до +35 °С  
в не вскрытой банке. Не нагревать.

Паропроницаемость: V2  
Водопоглощение: W3

 Объем, л:  
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9

